

# JOINTS

## MORTIER JOINT

# JOINT i-TECH

LARGEUR : 2-10 mm

- Pour le jointoiment de tous revêtements céramiques
- Prise rapide pour un nettoyage facile sans creuser
- Réduit l'apparition d'efflorescence
- Meilleure tenue des teintes foncées à l'extérieur
- Hydrofugé
- Sols chauffants



	NOIR CARBONE		SUPER FIN BLANC
	MANGANÈSE (GRIS ANTHRACITE)		IVOIRE
	GRIS MÉTAL (GRIS FONCÉ)		BEIGE DORÉ
	GRIS TITANE (GRIS MOYEN)		CUIVRE
	GRIS ALU (GRIS CLAIR)		BRONZE
	GRIS TUNGSTÈNE (GRIS LUMIÈRE)		LAITON



### CONSOMMATION

Cf tableau (calculette site)



### LE PLUS

Coloris foncés à l'extérieur. Prise rapide. Sans efflorescences. Hydrofugé. Traitement anti-poussière



### LE CONSEIL

Pour une meilleure finition, utiliser le KITAJOINT.

Sacs de 5 et 10 kg  
Conservation : 9 mois dans l'emballage fermé à l'abri de l'humidité.  
Chaque emballage présente un code de fabrication facilement identifiable.


### COMPOSITION

Liants hydrauliques améliorés, charges carbonatées fines, adjuvants divers assurant plasticité, hydrofugation, régulation de prise. Agents texturants. Colorants minéraux.

### DE MISE EN OEUVRE

- Durée pratique d'utilisation :
- Temps avant nettoyage :
- Délai d'attente avant circulation piétonne :
- Remise en service :


25 min.  
20 à 40 min\*  
2 à 3 h\*  
6 à 8 h\*



5 à 35 °C



0,95 L / 5 kg  
de poudre



25 min.

\* Valeurs déterminées en laboratoire à 22 °C et 50% d'humidité relative.

Ces valeurs doivent être diminuées lorsque les températures sont plus élevées et augmentées lorsque les températures sont plus basses.



## DOMAINE D'EMPLOI

- Convient en sols de pavillons, terrasses, magasins, lycées...
- Sols et murs de cuisine.
- Sols et murs de douches individuelles ou collectives.
- Convient aux planchers chauffants.
- Piscine privée ou publique, hammam, spas.

Pour les coloris foncés l'adjuvantation au CERMILATEX est obligatoire. Pour les autres coloris l'adjuvantation au CERMILATEX est conseillée. Se reporter à la fiche conseils n° FC127C «Pose de carrelage en piscine». Dans les piscines avec traitements électrolytiques, seul les coloris foncés sont recommandés.

## REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Grès pressés et étirés.
- Faïence.
- Pâte de verre et mosaïque.
- Pierres naturelles.
- Terres cuites.
- Briquettes...

Pour les pierres naturelles et les revêtements poreux, faire un test de tachabilité au préalable.

## MISE EN OEUVRE

Au minimum 24 heures après la pose et après séchage complet de la colle.

S'assurer que les joints sont exempts de tout corps étranger et présentent une profondeur régulière de façon à obtenir de bonnes performances mécaniques et régularités de coloris (reflux de colle à éliminer).

Humecter au préalable les carreaux non émaillés poreux pour faciliter le nettoyage ultérieur.

### GÂCHAGE

0.95 litre d'eau claire pour 5 kg de poudre soit 19%.  
1.9 litres d'eau claire pour 10kg de poudre soit 19%.

Travailler par gâchée de petites quantités afin de respecter la durée pratique d'utilisation (25 min à 22°C).

Mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

### IMPORTANT

le respect de la quantité d'eau et les conditions de mise en oeuvre influencent d'une manière importante le résultat final, la dureté, la nuance du coloris du joint et limite les risques d'efflorescence.

### CONSOMMATION

Format	Joint 2 mm	Joint 3 mm	Joint 5 mm
30x30 cm	0.170	0.260	0.440
30x60 cm	0.170	0.250	0.420
45x45 cm	0.150	0.220	0.370
45x90 cm	0.110	0.170	0.280
60x60 cm	0.110	0.170	0.280

\*\* Entre 70 et 85% de réduction des poussières avant gâchage

### APPLICATION

L'utilisation du Kitajoint est conseillée.

Faire pénétrer la pâte à l'aide d'une raclette en caoutchouc par passes croisées en diagonale des joints et en appuyant fortement pour faire pénétrer le joint dans toute la profondeur. Après remplissage, retirer aussitôt l'excédent.

La formulation spécifique du joint I-Tech permet une prise plus rapide, et limite ainsi le risque de creuser le joint.

Nettoyer la surface et lisser le joint à l'aide de l'éponge bien essorée dès raffermissement du JOINT I-Tech, sans le délayer afin d'éviter des différences de coloris et l'apparition d'efflorescence.

Parfaire le nettoyage des carreaux au moyen d'un chiffon sec, dès que le joint aura tiré.

Ne pas tenter de ramollir le mortier, ni en le rebattant, ni par adjonction d'eau, ni par mélange avec du mortier frais.

Fabrications auto-contrôlées.

### REMARQUES

Contient du ciment, éviter le contact avec la peau et les yeux, caustique. Nous garantissons la constance de qualité de nos produits.

Nos renseignements techniques sont donnés de bonne foi, dans l'état actuel de nos connaissances. Ils ne peuvent engager la responsabilité de notre société lors de la mise en oeuvre de nos produits. En cas de doute, il appartient à l'utilisateur de procéder à des essais préalables et suffisants ou de nous consulter si nécessaire.



**CERMIX**  
SOLUTIONS EXPERTES  
POUR LA CONSTRUCTION

Route de Nyon 39  
CH-1196 Gland  
T +41 22 3542060  
F +41 22 3542069

www.cermix.ch

