

# CERMIJOINT STYL

## MORTIER DE JOINT COLORÉ - 1 À 6 MM



1 à 6 mm



	BLANC NICKEL		IVOIRE		BEIGE DORÉ		BEIGE		CÈDRE
	DOUGLAS		ORME		MERISIER		ACAJOU		NOISETIER
	GRIS ALU		GRIS TITANE		GRIS MÉTAL		MANGANÈSE		NOIR CARBONE
	BLEU FONCÉ		BLEU PAON		BLEU CLAIR		VERT SAUGÉ		ROSE
							GRIS LUMINEUX		

Coloris indicatifs. Se reporter au nuancier CERMIX.

### DESCRIPTION

Mortier de jointoiment adapté à tous revêtements céramiques et pierres naturelles en sol et mur intérieur et extérieur.

### AVANTAGES

- Surface fine et lisse
- Régularité des coloris
- Hydrofuge
- Sols chauffants

### DOMAINE D'EMPLOI

#### DESTINATION

- Pour le jointoiment de tous revêtements céramiques ou similaires.
- Pour le jointoiment de pierres naturelles
- Sols chauffants.

#### EN SOLS ET MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

- Bâtiments d'habitation, terrasses, bâtiments civils ou administratifs, publics ou privés.

#### PISCINES PRIVÉES OU PUBLIQUES, HAMMAM, SPAS

- Fiche Conseil « Pose de carrelage en piscine »

#### REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

Tous carrelages et revêtements céramiques :

- Grès pressés et étirés.
- Terre cuite : plaquette, pavés, carreaux.
- Faïence.
- Pâte de verre et mosaïque.
- Pierres naturelles.
- Autres revêtements : nous consulter.

### MISE EN ŒUVRE

Note : Ce qui suit est une description typique de l'application. Dans le cas d'autres paramètres du chantier, contacter notre service technique.



Température de mise en œuvre



1.4L / 5kg



Temps de vie en auge 30 min.



Délai avant nettoyage : max 20 min.



Délai de mise en circulation 24h

### ANALYSES PRÉLIMINAIRES ÉVENTUELLES

L'état de surface de certains revêtements céramiques peuvent rendre difficile le nettoyage après la réalisation des joints (tels que les grès cérame polis, les carreaux ciment, les pierres naturelles...). Un essai au préalable de nettoyage du carreau s'avère alors nécessaire afin de limiter le risque de tachage et d'éviter le dénuancement du joint par un lavage en excès d'eau et d'appréhender si un traitement du revêtement avec un produit bouche pore est nécessaire.

### OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Auge de malaxage, seau doseur, malaxeur avec variateur  
Raclette en caoutchouc  
KITAJOINT

### PRÉPARATION DU SUPPORT

S'assurer que les joints sont exempts de tout corps étranger et présentent une profondeur régulière de façon à obtenir de bonnes performances mécaniques et régularités de coloris (reflux de colle à éliminer).

Protéger au préalable les appareils sanitaires type acrylique, profilés PVC et autres éléments décoratifs, pour les coloris vifs soutenus. Humecter au préalable les carreaux non émaillés poreux pour faciliter le nettoyage ultérieur.

### PRÉPARATION DU MÉLANGE

1.4 litre d'eau claire pour 5kg de poudre  
Mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 5 min avant utilisation puis mélanger de nouveau.

### APPLICATION

La mise en œuvre du CERMIJOINT STYL se fera au minimum 24h après la pose et après séchage de la colle.

Faire pénétrer la pâte à l'aide d'une raclette caoutchouc par passes croisées en diagonale des joints et en appuyant fortement pour faire pénétrer le joint dans toute la profondeur.

Dès raffermissement du CERMIJOINT STYL nettoyer la surface à l'aide d'une taloche mousse légèrement humide pour ne pas délayer et creuser le joint. NB : utiliser le KITAJOINT

Après durcissement complet du joint, on peut parfaire le travail avec un chiffon sec.

### CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'utilisation : +5°C à +35°C

Durée pratique d'utilisation : 30 min.

Temps avant nettoyage : maximum 20 min. (selon nature du carrelage)

Délai d'attente avant circulation piétonne : 24h

Délais d'attente avant la mise en eau (piscine) : 7 jours

Valeurs obtenues en laboratoire à 23°C et 50% HR, selon la norme en vigueur. Ces délais seront plus courts à forte température et plus longs à faible température.

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

Nettoyer les outils à l'eau après l'emploi.

**PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**

CERMILATEX, KITAJOINT, CERMICALC

**REMARQUES**

**Adjuvantation :**

CERMILATEX

Le CERMIJOINT STYL peut être adjuvanté au gâchage avec notre résine d'adjuvantation CERMILATEX pour obtenir un joint encore plus résistant. Idéal pour piscines, douches collectives...

**Conseils :**

Travailler par gâchée de petites quantités afin de respecter la durée pratique d'utilisation.

Le respect de la quantité d'eau et les conditions de mise en œuvre influencent d'une manière importante le résultat final, la dureté, la nuance du coloris du joint et limite les risques d'efflorescence.

Ne pas tenter de ramollir le mortier, ni en le rebattant, ni par adjonction d'eau, ni par mélange avec du mortier frais.

Pour une meilleure finition, utiliser le KITAJOINT.

En milieux immergés et très humides (piscine, hammam, cuisine collective, ...), l'adjuvantation au CERMILATEX (cf. FT) est obligatoire pour les coloris foncés. Pour les autres coloris, elle est recommandée.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

**APPARENCE - COMPOSITION**

Liants hydrauliques, charges fines, adjuvants divers assurant plasticité, hydrofuge, régulation de prise, colorants minéraux.


**CONSUMMATION**

Exemples de consommations indicatives, en kg/m<sup>2</sup>

	Epaisseur du carreau (mm)	Joint 1mm	Joint 2mm	Joint 3mm	Joint 6mm
mosaïque 2,5x2,5	3	0,408	0,816	1,224	
mosaïque 5x5 cm	5	0,340	0,680	1,020	
carreau 20x20 cm	7 10	0,119 0,170	0,238 0,340	0,357 0,510	0,714 1,020
carreau 30x30 cm	7 10	0,079 0,113	0,159 0,227	0,238 0,340	0,476 0,680
carreau 45x45 cm	7 10	0,053 0,076	0,106 0,151	0,159 0,227	0,317 0,453
carreau 60x60 cm	7 10	0,040 0,057	0,079 0,113	0,119 0,170	0,238 0,340
carreau 100x100	7 10	0,024 0,034	0,048 0,068	0,071 0,102	0,143 0,204

$$e \times p \times \left[ \frac{L+I}{I \times L} \right] \times 0,17$$

(en mm) (en cm)



**DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE**

EN 13888 (CG2WA).

**CONDITIONNEMENT**

Sac de 5 kg, 120 sacs par palette.

**STOCKAGE & CONSERVATION**

2 ans dans son emballage d'origine fermé, à l'abri de l'humidité.

**PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ**

- EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR (1) : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
- Consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet [www.cermix.ch](http://www.cermix.ch) ou sur simple demande auprès de CERMIX Suisse.
- Toujours porter les équipements de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur.
- Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Ce document technique peut faire l'objet de mise à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler systématiquement si une version plus récente est disponible sur notre site [www.cermix.ch](http://www.cermix.ch). Il est de la responsabilité de l'applicateur de contrôler la compatibilité et l'adéquation des produits pour la réalisation des travaux. Des essais peuvent être réalisés au préalable pour valider le bon comportement des produits.